



Grammatura	ISO 536	g/m²	70
Volume specifico	ISO 534	cm ³ /g	1,43
Opacità	ISO 2471	%	92
Bianco ISO	ISO 2470	%	110
Bianco CIE	ISO 11475	%	159
Ruvidità Bendsten	ISO 8791-2	ml/min	320
Spessore	ISO 534	μm	100

Certificazioni: 100% RICICLABILE - ECF - FSC® - ECOLABEL - ISO 9706