



GRAPHIC BLUE AS



Grammatura	ISO 536	g/m²	115
Spessore	ISO 534	µm	140
Ruvidità Bendsten	ISO 8791-2	ml/min	180
Ruvidità Bendtsen retro	ISO 8791-2	ml/min	600
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	8
Bianco Photovolt	ISO 2470	%	88
Opacità Photovolt	ISO 2471	%	98
Resistenza ad umido	ISO 3781	%	15

Certificazioni: ECF - 100% RICICLABILE