

ITALW LAID AVORIO WS – SUPERTACK PLUS – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 11/03/2016
Revisione: 0
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	192gsm ± 5%	ISO 536
Spessore totale	197µm ± 6%	ISO 534

FRONTALE

Carta realizzata con fibre di pura cellulosa vergine ECF (Elementary Chlorine Free) e vergata con cilindro ballerino. Tinta avoriata, presenta ottima resistenza all'umido e trattamento antimuffa. Completamente biodegradabile.

Grammatura	80 gsm ± 4%	ISO 536
Spessore	95 µm ± 5%	ISO 534

ADESIVO

Adesivo di tipo extra-permanente a base stirene-butadiene in emulsione acquosa, tackificato. Presenta elevato tack iniziale. Idoneo per diverse tipologie di superfici quali carte, cartoni, vetro, acciaio e superfici difficili (p.e. irregolari, apolari, curve...). Particolarmente indicato per applicazioni su bottiglie di vetro, ove sia richiesta una buona tenuta dell'etichetta. Consigliato per applicazioni su superfici fredde e umide, garantisce buona resistenza quando immerso in mix acqua-ghiaccio.

Peel adhesion	17,3 N/inch ± 2	FINAT1
Shear test	7 h ± 2	FINAT8
Quick stick	13 N/inch ± 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	87 µm ± 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi" e soddisfa la Direttiva 94/62/CE Packaging and Packaging Waste

APPLICAZIONI

Studiata appositamente per la produzione di etichette di qualità specifiche per l'etichettatura di bottiglie di vino e liquori. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, tipografia, flexo, offset, serigrafia e hot stamping. Si raccomanda di effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale