



REPRO COLOR



| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|
| Grammatura | ISO 536 | g/m² | 80 | 160 |
| Spessore | ISO 534 | µm | 105 | 214 |
| Umidità | ISO 287 | % | 4,8 | 4,8 |
| Ruvidità Bendsten | ISO 8791-2 | ml/min | 230 | 230 |
| Porosità | ISO 5636-3 | ml/min | 850 | 650 |
| Abrasione | DIN 53 109 | mg | 10 | 15 |

Certificazioni: 100% RICICLABILE - ECF