

Patinata senza legno gofrata

Carte per stampe di pregio

TEXA CEDRO

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	100	115	130	150
Spessore	ISO 534	µm	96	110	125	150
Volume specifico	ISO 534	cm ³ /g	0,96	0,96	0,96	1
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	36	36	36	36
Grado di bianco CIE	ISO 11475	%	121	121	121	121
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	98	98	98	98
Opacità ISO	ISO 2471	%	93	94	95	96



The mark of responsible forestry

Note:

- Finitura **Embossed**
- Metodi di stampa **Sheet-fed offset**
- Applicazioni **Brochure - Riviste di pregio - Libri di pregio - Biglietti d'auguri**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

Patinata senza legno gofrata

Carte per stampe di pregio

TEXA CEDRO

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m2	170	200	250	
Spessore	ISO 534	µm	170	200	260	
Volume specifico	ISO 534	cm3/g	1	1	1,04	
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	36	36	36	
Grado di bianco CIE	ISO 11475	%	121	121	121	
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	98	98	98	
Opacità ISO	ISO 2471	%	98	98,5	99	



The mark of responsible forestry

Note:

- Finitura **Embossed**
- Metodi di stampa **Sheet-fed offset**
- Applicazioni **Brochure - Riviste di pregio - Libri di pregio - Biglietti d'auguri**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.